

技术指标

东方雅韵*象牙白

| 物性试验 Physical Test | 单位 Unit | 测试防范 Test Method | 公差 Tolerance | 90g/m ² | 120 g/m ² | 150 g/m ² | 190 g/m ² | 210 g/m ² | 240 g/m ² | 260 g/m ² |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 定量Grammage | g/m ² | ISO536 | ±4% | 90 | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | 260 |
| 厚度Thickness | μm | ISO 534 | ±4% | 107 | 147 | 195 | 252 | 285 | 332 | 364 |
| 粗糙度Roughness(PPS) | μm | ISO 8791 | min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 不透明度Opacity | % | ISO 2471 | ±2 | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 光泽度Gloss | % | T 480 | ±5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

东方雅韵*高白

| 物性试验 Physical Test | 单位 Unit | Test Method | 公差 Tolerance | 90 g/m ² | 120 g/m ² | 150 g/m ² | 190 g/m ² | 210 g/m ² | 240 g/m ² | 260 g/m ² |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 定量 Grammage | g/m ² | ISO 536 | ±4% | 90 | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | 260 |
| 厚度 Thickness | μm | ISO 534 | ±4% | 112 | 150 | 188 | 237 | 263 | 320 | 335 |
| 粗糙度 Roughness(PPS) | μm | ISO 8791 | min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 白度 Brightness | %ISO | ISO 2470 | min | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 不透明度 Opacity | % | ISO 2471 | ±2 | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 光泽度 Gloss | % | T 480 | ±5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司
 GOLD HUA SHENG PAPER(SUZHOU INDUSTRIAL PARK)CO.,LTD.
 地址:江苏省苏州市工业园区胜浦镇金胜路2号 邮编:215126
 Gold Hua Sheng Paper(Suzhou Industrial Park)Co.,Ltd.
 No.2 Jinsheng Road, Shengpu, Suzhou, Industrial Park.
 电话/Tel: +86-512-62836666 传真/Fax: +86-512-62832076
 800免费服务热线/800 toll-free hot-line: +86-8005282009
 网址/Website: <http://www.goldhs.com.cn>